

# Flurethan Bodenfarbe

## Produkteigenschaften

Flügger Floor Paint ist eine Bodenfarbe für Beton- und Holzböden. Die Produkte sind einfach in der Verarbeitung, robust, reinigungsfreundlich und bilden ein schönes Finish. Halbgläzend, extrem widerstandsfähige Oberfläche. Für mittelstark beanspruchte Räumlichkeiten sowie als Witterungsschutz auf Beton in Außenbereichen mit mäßigem Verkehrsaufkommen und mäßiger gebrauchsbedingter Abnutzung oder Verschmutzung. Mit Wasser, Schrubber und Universalreiniger abwaschbar.



- Extrem widerstandsfähige Oberfläche
- Diffusionsoffen
- Kein Vergilben

## Zeichnung



Name: White	✓
Name: Base 1	✓
Name: Base 3	✓
Name: Base 4	✓
Name: Black	✓

## Substrat

Böden in Aufenthaltsräumen, Gängen, Eingangsbereichen, Büros, Küchen, Toiletten, gewerblich genutzten Räumen, Kliniken, Treppen und Treppenhäusern. Zum Witterungsschutz In Außenbereichen auf Treppen, Balkonen und Laubengängen.

## Behandlung

Zementschlamm mit der Schleifmaschine entfernen. Loses Material und Farbe durch Schleifen entfernen. Verschmutzung, Fett, Öl, Wachs und abfärbendes Material mit Fluren 37 entfernen. Seifenreste mit Fluren 33 entfernen. Harte, glatte Untergründe matt schleifen. Schäden im Beton mit Beton ausbessern. Risse, Unebenheiten und Löcher mit Epoxy-Spachtelmasse ausbessern. Beton mit Tiefengrund und Holz mit Stop Primer grundieren. Optimale Haltbarkeit wird mit zwei Anstrichen erreicht. Manche Farben benötigen zusätzliche Anstriche.

# Anwendung

Mit Pinsel oder Rolle. Werkzeug verwenden, das dem gewünschten Finish entspricht.

Nass-in-nass auftragen, abschließend in einer Richtung nachstreichen. Für zusammenhängende Oberflächen möglichst Farbe mit derselben Chargennummer verwenden. Unterschiede in der Oberflächenstruktur können zu Farbabweichungen führen. Kälte/Wärme wirkt sich auf die Viskosität des Materials aus. Es darf sich während dem Trocknen/Aushärten kein Kondenswasser bilden. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit, Aushärtezeiten und die Zeit bis zur Überstreichbarkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verringern die Trocken- und Aushärtezeit. Stets einen Probeanstrich vornehmen, um zuvor Haftkraft und Ergebnis zu prüfen

## Bitte beachten!

Die Oberfläche nur sehr vorsichtig belasten, bevor die Farbe vollkommen ausgehärtet ist.

## Technische Daten

Produkttyp	PU-verstärkte Acrylfarbe
Glanz	40;Halbglanz
Dichte (kg/l)	1.2
Feststoffgewicht %	46
Feststoffvolumen %	36
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen	Min. Aushärtung:
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	3
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28

### Aktuelle TDS-Version

Dezember 2021

### Ersetzt die TDS-Version

Januar 2021