

# Tiefgrund tropffrei

## Produkteigenschaften

Transparente, blau getönte Grundierung mit guter Durchdringung. Erzeugt eine effektive Grundierung und eine adhäsive Oberfläche auf leicht auskretenden und saugfähigen Substraten. Zur Verwendung vor dem Streichen oder der Installation von Wandbekleidung.



- Grundierungsmittel
- Transparent
- Matt

## Zeichnung



Name: 10 L



## Produktverwendung

Putz, Beton, Gipskartonplatten und gespachtelte Oberflächen vor der Installation von Wandbekleidung oder dem Streichen mit Wandfarbe.

## Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

## Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.

Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskretungen durch eine Reinigung mit Fluren 37.

Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß können mit Fluren 49 entfernt werden.

Mit Sandstrahlen die erforderliche matte Oberfläche erzeugen.

Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.

## Anwendung

Pinsel oder Rolle.

Entscheiden Sie sich für die Auftragemethode, die Ihrem gewünschten Ergebnis entspricht.

Nass in Nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen.

Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.

Während der Trocknung bzw. dem Aushärtevorgang darf keine Kondensation auftreten.

Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.

Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.

Vor dem Aufhängen immer die Haftfähigkeit und das Ergebnis prüfen.

# Erwartetes Ergebnis

Gleichmäßig gesättigte und transparente Oberfläche.  
Die Oberfläche darf nach der Anwendung nicht glänzen.  
Mit Wandbekleidung und/oder Farbe mit dem gewünschten Glanz und Farbton abschließen.

## Bitte beachten!

Wenn alte Tapeten oder Wandbekleidungen entfernt und neue angebracht werden, können Stabilisatoren zusammen mit Leimrückständen zu einer übermäßigen Grundierung führen.  
Verwenden Sie stattdessen Flügger Combi Primer.  
Bei einer übermäßigen Grundierung verlängert sich die Aushärtungszeit und das Risiko einer schlechten Haftfähigkeit steigt.

## Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

**Lagerung:** Kühl, frostgeschützt und fest verschlossen

## Technische Daten

Produkttyp	Grundierung
Dichte (kg/l)	1,03
Feststoffgewicht %	13
Feststoffvolumen %	11
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen	Min. Auftrags- temperatur:
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	3
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Emission gemäß ISO 16000-9:2011 (<math>\mu\text{g}/\text{m}^2 \text{ h}</math> nach 28 Tagen)	10
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

### Aktuelle TDS-Version

Dezember 2021

### Ersetzt die TDS-Version

Januar 2021